

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 666.29

Группа 124


Зарегистрировано в ВИФС

" 197 г.

За №

Согласовано
Зам. начальника Технического
Управления Минавтодора РСФСР

[Signature] 28.11.1975



Кудрявцев Б.Б.
u. 12.25

Эмаль ЭП-5155 белая

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РУ-6-10-1085-75

(Взамен) РУ 6-10-1085-72

Срок введения с 1 " 7 1976 г.

На срок до 1.7.1981.

Согласовано
Зам. директора Государственного института по
изучению производственных процессов
[Signature] А.И.

РАЗРАБОТАНО
Главный инженер ЗЛКЗ
[Signature] В.К. Кашин

Согласовано
ЦК профсоюза рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности

N° 06706-1085-75

[Signature] 1/12/75
А.И. Красов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Министров СССР

197 г. внесено в реестр
Государственной регистрации
15.12.75 за № 445407

Настоящие технические условия распространяются на эмаль ЭП-5155 белую, представляющую собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидно-эпоксидной смолы в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов.

Эмаль ЭП-5155 белая предназначается для нанесения линий безопасности по асфальту.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Эмаль ЭП-5155 белая должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, указанным в таблице:

Наименование показателей	Нормы		Методы испытаний
	первая категория	высшая категория	
I	2	3	4
I Цвет пленки эмали	Белый, оттенок не нормируется		по п.3.3 ТУ
2 Вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-4 при 20°C, с	40-120	40-120	по ГОСТ 8420-74
3 Содержание нелетучих веществ, %	35-43	35-43	по ГОСТ 17537-72
4 Степень перетира, мкм, не более	80	80	по ГОСТ 6589-74
5 Укрывистость, считая на сухую пленку, г/м ² , не более	150	120	по ГОСТ 8784-75
6 Время высыхания до степени 3 при 18-22°C, мин, не более	60	40	по ГОСТ 19007-73
7 Твердость покрытия по маятниковому прибору М-3, условные			

нр.				ТУ 6- 10- 085-75
нр. лист	нр. докум.	Подпись	Дата	
Зараб.	Сушкина Маркелова Буянов			Лит. Лист. Листов
Пров.		Эмаль ЭП-5155 белая		
контр.				
Х.н.				Загорский л/к завод .

	2	3	4
единиц, не менее	0,3	0,3	по ГОСТ 5233-67
8 Стойкость покрытия к действию воды при 18-22°С, ч, не менее	24	48	по ГОСТ 21065-75
9 Стойкость покрытия к действию 3% раст- вора хлористого натрия при 18-22° С, ч, не менее	24	48	по ГОСТ 21065-75

ПРИМЕЧАНИЕ: нормы по показателям п.п.8,9 таблицы установлены
после сушки покрытия при 18-22°С в течение 24ч,
а п. 7 в течение -2 ч при 65-70°С или 24ч при
18-22°С.

1.2. Перед употреблением в эмаль добавляется 15% кварцевого песка "Люберецкого" с зернистостью н/б 0,3 мм.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки по ГОСТ 9980-75.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Пробы для испытаний отбирают по ГОСТ 9980-75.

3.2. Подготовка образцов к испытанию.

Цвет пленки, время высыхания, стойкость покрытия к действию воды и 3% раствора хлористого натрия определяют на пластинках из черной жести / ГОСТ 1127-72/ размером 70 x 150 мм и толщиной 0,25-0,31 мм.

Твердость покрытия определяют на стеклянных пластинках / ГОСТ 683-75/ размером 90 x 120 мм.

Пластинки перед испытанием подготовливают по ГОСТ 8832-58 раздел III.

Испытание эмали проводят до введения кварцевого песка.

Для всех испытаний эмаль наносят краскораспылителем в один слой. До рабочей вязкости 25-30 с по ВЗ-4 при 20° С

эмаль разбавляют растворителем 646 / ГОСТ 18188-72/. Толщина однослоиного покрытия 20-25 мкм.

При определении стойкости покрытий к действию 3% раствора хлористого натрия эмаль наносят на пластинку с обеих сторон.

При определении твердости покрытий сушат 24 ч при 18-22⁰С или при 65-70⁰С 2 ч, затем выдерживают 30 мин при 18-22⁰С.

При определении стойкости покрытия к действию воды и 3% раствора щелочи покрытия сушат при 18-22⁰С 24 ч.

Вязкость, содержание нелетучих веществ, определяют в эмали с исходной вязкостью.

3.3. Цвет пленки эмали определяют визуально, при естественном рассеянном свете.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение эмали производят по ГОСТ 9980-75.

4.2. Эмаль ЭП-5155 белую упаковывают в бочки /ГОСТ 6247-72, ГОСТ 13850-68/, фляги /ГОСТ 5799-69/.

4.3. При маркировке продукции с государственным Знаком качества и в товаросопроводительной документации указывают государственный Знак качества по ГОСТ I.9-67.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Эмаль ЭП-5155 белая должна быть принята техническим контролем завода-изготовителя.

5.2. Изготовитель гарантирует соответствие эмали требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

5.3. Гарантийный срок хранения эмали ЭП-5155 белой 6 месяцев со дня изготовления. По истечении указанного срока хранения эмаль подлежит переиспытанию по всем показателям настоящих технических условий и в случае соответствия эмаль может быть использована в производстве.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Токсическая характеристика эмали ЭП-5155 белой.

Токсичность эмали обусловлена токсичностью входящих в ее состав растворителей: бутилацетата, этилового спирта, бутанола, толуола, ацетона.

Бутилацетат - наркотик, пары раздражают оболочки глаз и верхних дыхательных путей. ПДК - 200 мг/м³.

Этиловый спирт - наркотик, вызывающий сначала возбуждение, затем паралич центральной нервной системы. При длительном действии на кожу может вызвать сухость ее, образование трещин. ПДК - 1000 мг/м³.

Бутанол - вызывает воспаление роговой оболочки глаз, вызывает конъюктивит. ПДК-10 мг/м³.

Толуол - в высоких концентрациях является наркотиком, влияет на нервную систему и кровообразование. ПДК-50 мг/м³.


Ацетон - наркотик, последовательно поражает все отделы центральной нервной системы. При вдыхании в течение длительного времени накапливается в организме, поэтому токсический эффект зависит не только от концентрации, но и от времени действия. ПДК - 200 мг/м³.

В воздухе рабочей зоны бутанол, толуол, ацетон определяют по ТУ № 1067-73, утвержденным заместителем главного санитарного врача СССР 16 мая 1973. Бутилацетат, этанол определяют по методике, изложенной в книге "Химический анализ воздуха промышленных предприятий", Е.А. Перегуд, Е.В. Гернет, 1970г., стр. 223, 197.

6.2. Технические меры защиты при производстве, применении и испытаниях эмали: максимально возможная герметизация аппаратуры, оборудование рабочих помещений приточно-вытяжной вентиляцией общеобменного и местного действия.


6.3. Индивидуальные защитные приспособления: спецодежда, резиновые и поливиниловые перчатки, защитные очки, фильтрующий противогаз марки А или М, шланговый изолирующий противогаз типа Ш-1 и др.

6.4. Эмаль ЭП-5155 белая является пожароопасным продуктом. Основные показатели пожароопасности веществ, входящих в состав эмали:



Наименование веществ	Температура вспышки, °C	Температура самовоспламенения, °C	Температурные пределы воспламенения, °C	
			нижний	верхний
Бутилацетат	29	450	I3	48
Этиловый спирт	I3	365	II	41
Бутанол	34	345	34	68
Толуол	4	536	0	30
Ацетон	-I8	465	-20	6

6.5. Средства тушения эмали в случае загорания: водные эмульсии галоидированных углеводородов, пена химическая и воздушно-механическая, углекислый газ. Для тушения небольших пожаров применяют огнетушители марок ОП-5, ОУБ-7, ОУ-5 и другие.



П Е Р Е Ч Е Н Ъ
технической документации, на которую даны
ссылки в настоящих технических условиях

- ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости
- ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания летучих, нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ.
- ГОСТ 6589-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения степени перетира.
- ГОСТ 8784-75 Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости.
- ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания.
- ГОСТ 5233-67 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытия по маятниковому прибору.
- ГОСТ 683-75 Фотостекло форматное
- ГОСТ II27-72 Жесть черная горячекатанная.
- ГОСТ 6247-72 Бочки стальные сварные с обручами катания на обечайке.
- ГОСТ I3950-68 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на обечайке
- ГОСТ 5799-69 Фляга для лакокрасочных материалов емкостью 40л
- ГОСТ 9980-75 Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

Лист	№ документа	Позн.	Дата
—	—	—	—

ТУ 6-10-1085-75

Лист

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК

Группа Л 24

Зарегистрировано в ВИФС

" " 1977г.

за №

Согласовано:

Зам. начальника технического управления Министерства автомобильных дорог РСФСР

п/п / Денисов/

"28" 10. 1976г.

Утверждаю:

Зам. начальника объединения "Союзкраска"

п/п / Кудрявцев/

"25" 11 1976г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении ТУ 6-І0-І085-75

"ЭМАЛЬ ЭП-5155 БЕЛАЯ"

Согласовано:

Зам. директора ГИПИ ЛКИ

п/п / Лаврищев/

" " 1976г.

Разработано:

Главный инженер Ярославского п/о "Лакокраска"

п/п / Иоффе/

"6" 05 1976г.

Главный инженер Загорского лакокрасочного завода

п/п / Кашин/

" " 1976г.

10.1.77 94924

Найменование раздела, пункта	Старая редакция	Новая редакция
---------------------------------	-----------------	----------------

I. Графу 2 таблицы технических требований - нормы первой категории исключить.

Раздел I. Технические требо- вания. Пункт I.1. Примечание.	Нормы по показателям п.п.8,9 таблицы установлены после сушки покрытия при 18-22°C в течение 24ч., а п.7 - в течение 24ч. при 65-70°C или 24 ч. при 18-22°C.	I) Нормы по показателям п.п.8,9 таблицы установлены после сушки покрытия при 18-22°C в течение 24ч., а п.7 - в течение 24ч. при 65-70°C или 24 ч. при 18-22°C 2) По требование потребителя эмаль может выпускаться с вязкостью до 160 с по ВЗ-4.
2. Раздел 3. Методы испытаний. Пункт 3.2. Абзац 3.	ГОСТ 8832-58	ГОСТ 8832-76
Раздел 3. Пункт 3.2. Абзац 6.	При определении стойкости покрытия к действию 3% раствора хлористого натрия эмаль наносят на пластинку с обеих сторон.	При определении стойкости покрытия к действию 3% раствора хлористого натрия эмаль наносят на пластинку в два слоя с обеих сторон.
Раздел 3. Пункт 3.2. Абзац 8.	При определении стойкости покрытия к действию воды и 3% раствора хлористого натрия покрытие сушат при 18-22°C - 24 часа.	При определении стойкости покрытия к действию воды и 3% раствора хлористого натрия покрытие сушат при 18-22°C - 24 часа. Мелодную сушку эмали при определении стойкости к 3% раствору хлористого натрия производят при 18-22°C в течение 40 мин.
3. Раздел 4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение, п.4.2.	Эмаль ЭП-5155 белую упаковывают в бочки (ГОСТ 6247-72, ГОСТ 13950-68), фляги (ГОСТ 5799-69)	Эмаль ЭП-5155 белую упаковывают в бочки (ГОСТ 6247-72, ГОСТ 13950-76), фляги (ГОСТ 5799-69), барабаны стальные (ТУ 6-10-1507-75).

Извещение о 100 изменении
ТУ 6-10-1085-75

Кестельман
Перфильев

Эмаль ЭП-5155 белая

2 2

ЯПО "Лакокраска"

УДК

ОКП 23 1252 2601 07

Группа Л 24

УТВЕРДНО

организацией

"19" 06 1983 г.

СОГЛАСОВАНО

с замечанием

"21" 05 1983 г.

с базовой организацией
по стандартизации

"21" 05 1983 г.

Верно




ИЗВЕЩЕНИЕ № 3

об изменении ТУ 6-Ю-1085-75

"ЭМАЛЬ ЭП-5155 БЕЛАЯ"

Срок введения с " " 1985 г.



Титульный лист. Срок действия ТУ продлить до 29.06.1988г.
Ввести код ОКП: 23 1252 2601 07.

Вводная часть. Дополнить: "Показатели технического уровня, установленные настоящими ТУ, соответствуют требованиям высшей категории качества".

Раздел I, таблица.

Пункт 2. Наименование показателя изложить в новой редакции:
"Условная вязкость по вискозиметру типа ВВ-4 с диаметром сопла
 $(4,000 \pm 0,015)$ мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) {}^{\circ}\text{C},\text{с}$ ".

Пункт 3. Наименование показателя изложить в новой редакции:
"Массовая доля нелетучих веществ, %".

Пункты 8, 9. ГОСТ 21065-75 заменить на ГОСТ 9.403-80.

По всему тексту: ГОСТ 9980-75 заменить на ГОСТ 9980-80; перед числовым значением температур добавить слово "температура"; исправить температуру "18-22 {}^{\circ}\text{C}" на " $(20 \pm 2) {}^{\circ}\text{C}$ ".

Раздел 2. Дополнить пунктом 2.2.: "Нормы по показателям пунктов 8, 9 таблицы изготавитель проверяет в количестве 1 % от выпущенных партий".

Раздел 3.

Пункт 3.2. Абзац 2. ГОСТ 1127-72 заменить на ТУ 14-1-3433-82.

Абзац 4. Указать температуру для вязкости :" $(20,0 \pm 0,5) {}^{\circ}\text{C}$ " и дополнить: "Толщину покрытия измеряют микрометром марки МР 25 по ГОСТ 4381-80".

Абзац 6. Дополнить: "Покрытие сушат в течение 2 ч в термостате любого типа при температуре $(67 \pm 3) {}^{\circ}\text{C}$ в точности установки температуры $\pm 3 \%$ ".

Раздел 4.

Пункт 4.2. Изложить в новой редакции: "Эмаль ЭП-5155 белую упаковывают в бочки (ГОСТ 13950-76), фляги (ГОСТ 5799-78) и барабаны (ТУ 6-10-1878-82)".

Пункт 4.3. Исключить и заменить на: "При маркировке на транспортную тару должен быть нанесен класс опасности 3.2 (черт. 3) по ГОСТ 19433-81".

Раздел 5. Пункт 5.2. Исключить слово "потребителем".

Стр.	Лист	№ з/ум	Подп.	Лист	Изложение к Заявке на изменение ТУ 6-10-1085-75		
Чтврт							
Пятн		Белозерова Перфильев			Эмаль ЭП-5155 белая		
Шест					Технические условия		
						1	2
						3	

Раздел 6.

Пункт 6.1. дополнить: "Высущенная пленка на основе эмали ЭП-5155 белой не оказывает вредного воздействия на организм человека. За содержанием на рабочем месте паров растворителей, находящихся в составе эмали ЭП-5155, должен быть организован контроль в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76".

Пункт 6.3. дополнить: "Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011-75".

Пункт 6.4. Таблица. Изложить в новой редакции:

Наименование компо- нентов	Характеристика токсичности			Пожаро- и взрывоопасные характеристики		
	Агре- гат-	Класс опас- ности	ПДК, мг/м ³	Температура вспышки, °C	Пределы само- воспла- менения	воспламе- няемости, об. %
I	2	3	4	5	6	7
Бутилацетат	III	4	200	29	450	1,4-14,7
Спирт этиловый	II	4	1000	13	404	3,6-19,0
Бутанол	II	3	10	34	345	1,7-12,0
Тодуол	II	3	50	4	536	1,3-6,7
Ацетон	II	4	200	-18	547	2,2-13,0

Пункт 6.4. дополнить: "Все работы, связанные с изготовлением и применением эмали ЭП-5155 белой, должны производиться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и промсанитарии по ГОСТ 12.3.005-75".

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

Извещение № 3 об изменениях
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Лист
3

OKII 23 I252 260I 07

УДК (083.633.263.3:678.686
(083.74)667.636.25)083.74)

Группа Л 24

УТВЕРЖДЕНО
организацией

"20" 05 1988 г.

СОГЛАСОВАНО
с заказчиком
(основным потребителем)

"20" 05 1988 г.

Верно



ИЗМЕНЕНИЕ № 4

ТУ 6-10-1085-75
"ЭМАЛЬ ЭП-5155 БЕЛАЯ"

Дата введения " 01" 06 1988 г.

СОГЛАСОВАНО

ЦК профсоюза рабочих химической
и нефтехимической промышленности
Протокол № 06-390/1A

"11" 05 1988 г.

Руководитель органа
Госприемки на Ярославском
ПО "Лакокраска"

В.В. Никандров

1988 г.

Верно



Зар-144
20.06.88

636

88.08.24

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	No
145407/04	
Директор Ярославского центра	
стандартизации и метрологии	
И.Т. Губин	
1988 г.	

01.08.88

Лист

Титульный лист. Срок действия ТУ продлить до 29.06.90.

Технические условия проверены в 1987 году.

По всему тексту технических условий заменить: ГОСТ 683-75 на ГОСТ 683-85, ГОСТ 4381-80 на ГОСТ 4381-87; слова "вискозиметр ВЗ-4" на "вискозиметр типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм(ВЗ-4)".

Вводная часть. Абзац 2 Дополнить: "...и бетонным покрытием".

Раздел I.

Пункт I.1. изложить в новой редакции:

"I.1. Эмаль ЭП-5155 белая должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, изготавляться по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке".

Слово "таблице" заменить на "табл. I".

Таблице присвоить наименование "Таблица I".

Таблица I. Головку таблицы изложить в единственном числе.

Графа "Метод испытания". Пункт 3 дополнить: "...и п.3.5. настоящих ТУ".

Пункт 4 исключить.

Графа "Наименование показателя". Пункт 5 изложить в новой редакции: "Укрывистость высущенной плёнки, г/м², не более".

Графа "Наименование показателя". Пункт 8 изложить в новой редакции: "Стойкость к статическому воздействию: а) воды при температуре $(20\pm2)^{\circ}\text{C}$, ч. не менее; б) 3% раствора хлористого натрия при температуре $(20\pm2)^{\circ}\text{C}$, ч. не менее".

Графа "Метод испытания". Пункт 8 изложить в новой редакции: "По ГОСТ 9.403-80, метод I и п.3.4. настоящих ТУ",

Пункт 9 исключить.


Примечание к таблице исключить.

Пункт I.2. Заменить слово "употреблением" на "применением".

Раздел I. Дополнить пунктами I.3. и I.4.:

I.3. Маркировку эмали ЭП-5155 белой производят по ГОСТ 9980.4-86. При маркировке транспортной тары указывается знак опасности по ГОСТ 19433-81, класс 3, подкласс 3.2(черт.3), классификационный шифр 3212, а также манипуляционные знаки "Боится нагрева", "Герметичная тара" по ГОСТ 14192-77.

I.4. Упаковку эмали ЭП-5155 белой производят по ГОСТ 9980.3-86. Допускается упаковку эмали ЭП-5155 белой производить в поддоны-резервуары ящичные металлические специализированные для жидких лакокрасочных материалов по ТУ 6-10-2124-87.



Раздел 2. Пункт 2.1. Изложить в новой редакции:

"2.1.Правила приёмки по ГОСТ 9980.1-86".

Раздел 2 дополнить пунктами 2.2. и 2.3.:

"2.2.Каждая партия эмали должна быть подвергнута приемо-
сдаточным испытаниям на соответствие требованиям и нормам на-
стоящих технических условий. Нормы по показателю 8 табл. I изгото-
витель определяет в количестве 1% от выпущенных партий.

2.3.Периодические испытания эмали ЭП-5155 белой проводятся
по ГОСТ 15.001-73 аттестованным подразделением завода-изготовителя
не реже одного раза в три года, не менее чем на трёх партиях
продукта".

Раздел 3.

Пункт 3.1. изложить в новой редакции:"Отбор проб - по ГОСТ
9980.2-86".

Пункт 3.2.изложить в новой редакции:

"3.2.Подготовка образцов к испытанию.

Пластинки перед испытаниями подготавливают по ГОСТ 8832-76,
раздел 3.

Цвет плёнки, время высыхания определяют на пластинках из
чёрной жести(ТУ 14-1-3433-82) размером 70x150 мм и толщиной от
0,25 до 0,28 мм. Стойкость к статическому воздействию воды и 3%
раствора хлористого натрия определяют на стали листовой марок
08КП и 08ПС по ГОСТ 16523-70 размером 70x150 мм и толщиной от 0,8
до 0,9 мм. При определении всех испытаний эмаль наносят краскорас-
пылителем марки КРУ-1 или другого любого типа.


Твёрдость покрытия и укрывистость определяют на стекле для
фотографических пластинок и светофильтра 9x12-1,2(ГОСТ 683-85).

Испытания эмали ЭП-5155 производят до введения кварцевого
песка.

Эмаль перед нанесением тщательно размешивают, разбавляют до
рабочей вязкости от 25 до 30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с ди-
метром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0\pm0,5)^{\circ}\text{C}$ растворите-
лем № 646 (ГОСТ 18188-72). Эмаль наносят одним слоем (кроме опре-
деления стойкости к статическому воздействию воды и 3% раствора
хлористого натрия) толщиной от 20 до 25 мкм.

Вязкость, массовую долю нелетучих веществ определяют в эмали
с исходной вязкостью.

Перед сушкой покрытия в сушильном шкафу при определении



твёрдости покрытия и укрывистости окрашенные пластинки выдерживают на воздухе при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение от 10 до 15 мин.

При определении укрывистости высушенной пленки покрытие сушат при температуре $(67 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение 2 ч.

При определении твердости покрытие сушат при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч или при температуре $(67 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение 2 ч. Затем выдерживают на воздухе при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 30 мин.

При определении стойкости к статическому воздействию жидкостей эмаль наносят в два слоя (толщина от 40 до 50 мкм) с обеих сторон.

Толщину однослойного или двухслойного покрытия измеряют микрометром марки МР 25 (ГОСТ 4381-87) с диапазоном измерения от 0 до 25 мм или другим прибором с аналогичными метрологическими характеристиками.

Допускается обратную сторону пластинок окрашивать антикоррозионным материалом. Межслойная сушка на воздухе при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ - в течение 10 мин.

Покрытие сушат при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ на воздухе в течение 24 ч, затем высушенные пластинки перед испытанием выдерживают на воздухе при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч.


Покрытие сушат в сушильном шкафу любого типа, обеспечивающем нагрев и поддержание заданной температуры с погрешностью $\pm 2^\circ\text{C}$.

Раздел 3 дополнить пунктами 3.4. и 3.5.:

"3.4. При определении стойкости к статическому воздействию воды и 3% раствора хлористого натрия окрашенные пластинки погружают в жидкости полностью. После испытания допускается незначительное помутнение и незначительное изменение оттенка пленки покрытия. Осмотр испытываемых образцов производят после выдержки на воздухе при температуре $(200 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ в течение 24 ч.

3.5. Массовую долю нелетучих веществ определяют при температуре $(120 \pm 2)^\circ\text{C}$ под инфракрасной лампой или в сушильном шкафу по ГОСТ 17537-72. Навеску испытуемой эмали массой $(2,0 \pm 0,2)$ г распределяют вращением чашки по всей поверхности дна тонким слоем и помещают в сушильный шкаф или под инфракрасную лампу, где выдерживают при температуре $(120 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Первое взвешивание производят через 30 мин после выдержки в



шкафу или через 15 мин. после выдержки под инфракрасной лампой, последующие - через каждые 15 мин. до постоянной массы(в сушильном шкафу) или через каждые 5 мин до постоянной массы(под инфракрасной лампой).

Арбитражным является метод определения в сушильном шкафу.

Раздел 4.

Пункт 4.1.изложить в новой редакции:

"4.1.Транспортирование и хранение эмали ЭП-5155 производят по ГОСТ 9980.5-86".

Пункты 4.2. и 4.3. исключить.

Раздел 5.

Пункт 5.1. исключить.

Пункт 5.2. изложить в новой редакции:

"5.2.Изготовитель гарантирует соответствие эмали ЭП-5155 белой требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и хранения".

Пункт 5.3. изложить в новой редакции:

"5.3.Гарантийный срок хранения эмали ЭП-5155 белой - 6 месяцев со дня изготовления".

Раздел 6.

Таблице присвоить наименование "Таблица 2".

Таблица 2. Головка. Подзаголовок последней графы. Заменить слова "Пределы воспламенения, об.%" на "Концентрационные пределы воспламенения,%(объемная доля)".

Значение температуры вспышки ацетона "-18" записать:"минус 18". Значение температуры самовоспламенения ацетона "547" заменить на "500". Значение температуры самовоспламенения бутилата "450" заменить на "370".,концентрационные пределы воспламенения "1,4-14,7" - на "2,2-14,7".

Раздел 6 дополнить пунктом 6.5:

"6.5.При производстве и применении эмали ЭП-5155 белой образуются твёрдые, жидкие и газообразные отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и воды.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами паров растворителей должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) утвержденных в установленном порядке, в соответствии с ГОСТ И7.2.3.01-78.

При превышении ПДВ должна быть предусмотрена очистка общеобменной и местной вентиляцией воздуха на газоочистных установках.

Изм	Лит	№ документ	Подп.	Дата

Установки для нанесения эмали должны быть оснащены водо-распылительными и газопылеулавливающими фильтрами.

Все твердые и жидкые отходы, образующиеся после фильтрования, зачистки коммуникаций и установок для нанесения эмали ЭП-5155 белой в виде загрязненных растворителей и использованных фильтратов, должны быть собраны в специальные автоцистерны и ёмкости, своевременно вывезены в отвалы или подвергнуты сжиганию на установках бездымного сжигания".

Из перечня стандартов исключить: ГОСТ 9980-80, ГОСТ 6247-72, ГОСТ 13950-76, ГОСТ 5799-78 и перечень дополнить:

- | | |
|-------------------|--|
| ГОСТ 9.403-80 | Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей. |
| ГОСТ 18188-72 | Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. |
| ГОСТ 12.4.011-75 | ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация. |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. |
| ГОСТ 19433-81 | Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности. |
| ТУ 14-1-3433-82 | Жесть чёрная горячекатанная. |
| ГОСТ 9980.1-86 | Материалы лакокрасочные. Правила приёмки. |
| ГОСТ 9980.2-86 | Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний. |
| ГОСТ 9980.3-86 | Материалы лакокрасочные. Упаковка. |
| ГОСТ 9980.4-86 | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |
| ГОСТ 9980.5-86 | Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение. |
| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов. |
| ТУ 6-10-2124-87 | Поддоны-резервуары ящичные металлические специализированные для жидкых лакокрасочных материалов. |
| ГОСТ 15.001-73 | Разработка и постановка продукции на производство. |

Лист			
Лист	№ документа	Подпись	Дата

ОКП 23 1252 2601 02

40790

УДК (083.633.263.5:678.686
(083.74) 667.636.25 (083.74)

Группа I 24

Зарегистрировано
в Ярославском ЦСМ

30/969

и

" " "

19

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
управления дорог № 36
Телеграмма
№ 251465/1 Гончаров
" 10 " 04 1990

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
НПО "Спектр" по качеству

Задымов В.В. Задымов
" 10 " 06 1990.

1

ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ТУ 6-ІО-І085-75 "ЭМАЛЬ ЭП-5155 БЕЛАЯ"
Дата введения " 29 " 06 1990 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Загорского
лакокрасочного завода
письмо
№ 3738 С.В. Виноградов
30.10.1989г.

Главный инженер Ярославского
завода "Победа рабочих"

С.В. Виноградов М.Д. Степанов
" 24 " 07 1990.


Руководитель органа Госприемки
на Ярославском заводе "Победа"
рабочих *Г.В. Рыков*
" 05 " июня 1990

Начальник технического отдела

Г.В. Рыков В.Н. Завьялов
" 5 " 02 1990.

ЦК профсоюза рабочих хими-
ческой и нефтехимической
промышленности
письмо
№ 06-І008/ПА
21.ІІ.1989г.

Начальник Фрунзенского
спец. МЭУМВД
телеграмма № 217392
от 13.05.90г.



Продолжение на следующем листе

Продолжение титульного листа

ИЗМЕНЕНИЕ № 5

ТУ 6-І0-І085-75

СОГЛАСОВАНО:

Зам. председателя Госкомтрансавто-
дорог
телеграмма № 245222/І от 24.05.90

ОМТС Киргизского управления
гражданской авиации

телеграмма № 245331/І от 18.05.90

1990

зм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

Титульный лист. Срок действия ТУ продлить до 01.07.95.

Технические условия проверены в 1990 году.

Вводная часть. Исключить слова "Показатели технического уровня, установленные настоящими ТУ, соответствуют требованиям высшей категории качества".

Раздел I. Таблица I. Графа "Норма". Исключить слова "высшая категория".

Пункт 7 изложить в новой редакции:

"7. Твердость пленки, условные единицы, не менее по маятниковому прибору типа М-3
по прибору типа ТМЛ" По ГОСТ 0,30 5233-89
не нормируется

Таблицу I дополнить примечанием:

"Примечание. Норма по показателю 7 для маятникового прибора типа ТМЛ не нормируется до 01.01.95. Определение обязательно".

Пункт I.2. изложить в новой редакции:

"I.2. Перед употреблением в эмаль добавляют 15% / от массы взятой эмали/ кварцевого песка "люберецкого" с зернистостью не более 0,3 мм".

Пункт I.3. Заменить ГОСТ I9433-81 на ГОСТ I9433-88 и дополнить: "... и должен быть нанесен серийный номер ООН I263 по ГОСТ I9433-88".

Раздел 2.

Изложить в новой редакции: "2. Правила приемки.

2.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86.

2.2. Каждая партия эмали должна быть подвергнута приемо-сдаточным испытаниям на соответствие требованиям и нормам настоящих технических условий. Нормы по показателям 8,9 таблицы I изготовитель проверяет в каждой сотой партии.

2.3. Периодические испытания эмали ЭП-5155 белой проводятся заводом-изготовителем не реже одного раза в три года, не менее, чем на трех партиях продукта".

ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ТУ 6-10-1085-75				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Белозерова	6-10-1085-75		
Пров.	Завьялов	6-10-90		
Н. контр.				
Утв.				
Эмаль ЭП-5155 белая Технические условия			Лист.	Лист
			A	3
				4
			Завод "Победа рабочих"	

Раздел 3. Пункт 3.2. Абзац 2. Первое предложение изложить в новой редакции: "Цвет пленки, время высыхания определяют на пластинах из черной жести /ГОСТ I3345-85, марок ЧЖК, ЧЖР/ размером 70x150 мм и толщиной от 0,25 до 0,28 мм".

Последнее предложение. Заменить слова "При определении всех испытаний" на "При определении всех показателей".

Абзац 9. Дополнить" При разногласиях в оценке качества эмали сушку покрытия проводить при температуре $/20 \pm 2/ ^\circ\text{C}$ в течение 24 ч".

Пункт 3.5. Заменить навеску " $/2,0 \pm 0,2/ \text{ г}$ " на $/2,00 \pm 0,20/ \text{ г}$ ".

Перечень стандартов.

Заменить ГОСТ 5233-67 на ГОСТ 5233-89 и ГОСТ I9433-8I на ГОСТ I9433-88.

Дополнить: ГОСТ 13345-85 "Жесть. Технические условия".

зм/лист	№ докум.	Полип.	Лист

КАТАЛОГИЧНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ (изменение)

Код ЦСМ	01	029	Группа КГС(OKC)	02	12.4	Регистрационный номер	03	145407 06
---------	----	-----	-----------------	----	------	-----------------------	----	-----------

код ОКП

11	
----	--

Наименование продукции

12	
----	--

Обозначение продукции

13	
----	--

Обозначение нормативного или технического документа (заменяется)

14	ТУ 6-Ю-1085-75 изменение № 6
----	------------------------------

Наименование нормативного или технического документа

15	
----	--

Код предприятия-изготовителя по ОКПО

16	05474337
----	----------

Наименование предприятия-изготовителя

17	ТОО "Ярославский завод "Победа
----	--------------------------------

рабочих"

Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)

18	I50002	г. Ярославль,
----	--------	---------------

ул. Б.Федоровская, 96

Телефон

19 (0852)21-37-75

Телефакс

20 214563

Телекс

21 217229 РТВ \$4

Телетайп

22 217392 "Победа"

Наименование держателя подлинника

23	ТОО "Ярославский завод "Победа
----	--------------------------------

рабочих"

Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)

24	I50002	Ярославль, ул. Б. Фе-
----	--------	-----------------------

доровская, 96

Дата начала выпуска продукции

25	
----	--

Дата введения в действие

нормативного или технического

документа

номер сертификата соответствия

26	Снято ограничение срока действия
----	----------------------------------

27	
----	--

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ	Значение (диапазон)
Твердость пленки, усл. ед., не менее, по маятниковому прибору:	
типа М-3	0,30
по прибору типа ТМ	0,1

145704/06
23.10.94 г. Уфа

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Степанов	<i>М. Степанов</i>	12.10.94.	(0852)21-37-75
Зарегистрировал	05	Одинцова	<i>О. Одинцова</i>	23.11.94	(0852)44-30-11
Ввел в каталог	06				