

ТУ 6-10-820-75

Описание	Грунтовка ХС-068 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе сополимера винилхлорида в смеси органических растворителей с добавлением пластификатора.
Рекомендуемое применение	Грунтовка ХС-068 предназначена для защиты в комплексном многослойном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций от воздействия минеральных кислот и щелочей при температуре до плюс 60°C, а также под перхлорвиниловые химически стойкие эмали.
Сертификация	Свидетельство о госрегистрации № ВУ.50.51.01.008.Е.000599.05.14 Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Д43650
Физические характеристики	
Внешний вид покрытия	Однородное, без механических включений, красно-коричневого цвета.
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С	Не более 1 часа
Массовая доля нелетучих веществ	31 - 36%
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре (20 ± 2) °С	Не менее 30 - 70 сек
Адгезия пленки, баллы	Не более 3
Нанесение	
Подготовка материала	При хранении грунтовки допускается незначительное расслаивание и оседание пигмента, поэтому перед применением грунтовку необходимо перемешать. При необходимости грунтовка разбавляется до рабочей вязкости растворителями Р-4 ГОСТ 7827-74
Подготовка поверхности	Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенные (пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или ИСО 8501-1 (Sa1-Sa2 со степенью шероховатости не менее 20 мкм) и обезжиренные стальные поверхности.
Способ нанесения	Пневматическое или безвоздушное распыление, допускается окрашивание отдельных участков кистью, валиком.
Условия нанесения	Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от -10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C.

Теоретический расход на один слой	65 - 110 г/м ²
Рекомендуемая толщина одного слоя	15 - 20 мкм
Разбавитель	Растворители Р-4
Очистка инструментов	Растворители Р-4, Р-4А, ацетон, толуол

Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Транспортирование и хранение

Грунтовку ХС-068 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -30°C до +30°C, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде грунтовка должна храниться в закрытых помещениях при температуре -20°C до +30°C, исключив попадание на неё прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантии изготовителя

ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие грунтовки требованиям ТУ 6-10-820-75 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения грунтовки – 6 месяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока, грунтовка перед применением подлежит проверке на соответствие требованиям ТУ 6-10-820-75 и при установлении соответствия может быть использована потребителем по назначению.